DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE



LES COMPOSANTS FACE AU PLASMA

OU

COMMENT UN COMPOSANT DOIT
SUPPORTER UN CHARGEMENT
THERMIQUE > 10 MWM⁻² DANS UN
ENVIRONNEMENT EXTRÊME?

Marianne RICHOU

JEUDI 30 OCTOBRE 2014

6èmes encontre CEA ⇔ Industrie, en région PACA, pour l'innovation et le transfert de technologie

Les Technologies pour la fusion

www.cea.fr

1, CONTEXTE

2, LE PROJET WEST:
LA FABRICATION ET L'OPÉRATION
D'UN COMPOSANT CRUCIAL POUR
ITER

3, EXEMPLES D'AUTRES DÉVELOPPEMENTS POUR LES COMPOSANTS FACE AU PLASMA



CONTEXTE: LES COMPOSANTS FACE AU PLASMA

Définition

- C'est la première surface matérielle vue par le plasma (électrons, ions).
- Nombreuses contraintes: thermique (plusieurs MW/m²), neutronique, érosion...
- Le choix des matériaux est important!




Contraintes et solutions:


- Opération sur des temps longs ~qqs minutes (refroidissement des composants),
- Tenue au vide (étanchéité du composant),
- Champ magnétique (Effort mécanique conséquent → matériau de structure)
- Plasma=ions+électrons+neutres (Compatibilité matériau face au plasma)
- Hautes températures (Matériau face au plasma : matériau réfractaire)



UN COMPOSANT FACE AU PLASMA CRUCIAL: LE DIVERTOR



- Chargement thermique du divertor d'ITER:
 - . Stationnaire: 10 MW/m2
 - . Transitoire (qqs secondes): 20 MW/m²
 - . Evènements énergétiques (~ 100 MJ, 400 μs)











Keys figures for ITER divertor risk analysis

- > Cost > 100 M€
- ➤ Manufacturing: ~ 6 to 8 years
- Installation and commissioning in nuclear environment: ~1 year

NB: operation cost ~300 MEuros/year


1,CONTEXTE


2, LE PROJET WEST:
LA FABRICATION ET L'OPÉRATION
D'UN COMPOSANT CRUCIAL POUR
ITER

3, EXEMPLES D'AUTRES DÉVELOPPEMENTS POUR LES COMPOSANTS FACE AU PLASMA



LE PASSAGE À LA CONFIGURATION WEST





Configuration WEST

~ 2000 composants face au plasma à installer ou à modifier



Les missions de WEST

Le projet WEST a pour but de :

- **Transformer Tore Supra dans une configuration d'intérêt pour ITER**
 - En offrant une installation permettant de tester dans un environnement le plus réaliste possible les composants d'ITER
 - En implantant un ensemble de composants face au plasma qui seront testés dans des conditions proches des conditions d'opération du divertor d'ITER (niveaux de flux thermique, temps d'opération, refroidissement actif...)

Un livrable d'importance du projet WEST est :

- Ouvrir la voie pour la fabrication, l'approvisionnement et l'opération du divertor d'ITER
 - Optimisation d'une production de composants fabriqués en grande quantité / qualification intégrée des procédés avant la fabrication du divertor d'ITER
 - Évaluation des capacités d'extraction de puissance / durée de vie du divertor d'ITER dans un environnement le plus réaliste possible



Divertor : WEST représentatif de ITER


	WEST vs ITER
Technologie d'assemblage	Identique
Géométrie élémentaire	Identique
Aire	~14% ITER
Longueur du composant	Echelle 1/3
Nombre de composants	~ 1/2 ITER
Condition d'opération	Identique

Même géométrie et même technologie d'assemblage (*⇒ mêmes fabricants*)

Partenaires du divertor de WEST :











Technologie: WEST DIVERTOR = ITER divertor






CEA | Jeudi 30 octobre 2014 | PAGE 9



Méthode de qualification des composants face au plasma activement refroidis

Compétences IRFM:

<u>Contrôles non destructifs</u> Solicitation thermique du composant




R&D

Prototype

Pre-Series

Series



Tests à hauts flux Thermiques :



1,CONTEXTE


2, LE PROJET WEST:
LA FABRICATION ET L'OPÉRATION
D'UN COMPOSANT CRUCIAL POUR
ITER

3, EXEMPLES D'AUTRES
DÉVELOPPEMENTS POUR LES
COMPOSANTS FACE AU PLASMA



Le Divertor Cuivre

CuCrZr



■ Prototype ✓

~440 mm

- 456 composants (~7.4 m2)
- Technologies:
- ⇒ Dépôt W sur CuCrZr
- ⇒ Forage du CuCrZr
- ⇒ Transition CuCrZr vers SS-316L

(Utilisée et à valider pour composants ITER



Element


W-coating

- ■Test de qualification ✓
- Actuellement :
 Phase negotiation pour fabrication
 Délais de réalisation ~11 mois

CEA | Jeudi 30 octobre 2014 | PAGE 12



Les revêtements dans WEST



■ > 600 composants (taille: 100-1000 mm), avec géométries complexes (chanfrein, bout arrondi...)

Dépôt W : Compétence des industriels

Substrat	Industriels impliqués	
CuCrZr	DEPHIS (Fr.), XTC (Ch.), ENEA (It.), PLANSEE(Au.)	

Actuellement:

Fin de phase de qualification, appel d'offre ouvert fin 2014

Composite ACERDE (Fr.) carbone SAINT GOBAIN (Fr.)

Actuellement : Phase de R&D, Appel d'offre ouvert fin 2014

Graphite Medc(Ro.)
(Utilisé dans d'autres machines de fusion)

Actuellement : Appel d'offre ouvert fin 2014



Conclusions

- Les composants face au plasma sont des **composants clés** pour l'opération des machines de fusion magnétique
- La fabrication et l'opération des composants face au plasma doivent être maitrisées
- Le projet WEST a pour but de :
 - ■Transformer Tore Supra dans une configuration d'intérêt pour ITER
 - Ouvrir la voie pour la fabrication, l'approvisionnement et l'opération du divertor d'ITER
- Pour cela il faut :
 - Fabriquer en amont, qualifier la fabrication et qualifier la qualité des composants face au plasma d'intérêt pour ITER (conjointement avec les acteurs impliqués dans la fabrication de ces composants pour ITER)
 - → Bénéficier du réseau collaboratif du projet WEST
 - Développer et fabriquer d'autres composants pour que le projet puisse être mené à bien (revêtements...)
 - → S'appuyer sur les compétences des industriels

Contact:

Marianne.richou@cea.fr

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives Centre de Cadarcche | code postal et adresse T. +33 (0)1 XX XX XX XX | F. +33 (0)1 XX XX XX XX DSM IRFM SIPP GCECFP